

TINTOBEIT 9 - sistema tintometrico

italbeit produce paste pigmento di alta qualità da oltre 60 anni ed è conosciuta in tutto il mondo come leader qualitativo in questo settore. La serie TINTOBEIT 9 rappresenta la nostra principale linea di paste coloranti. I principi guida che hanno ispirato la loro formulazione possono essere così riassunti:

- ⇒ compatibilità con una vasta gamma di converter
- ⇒ maggior stabilità allo stoccaggio
- ⇒ assenza di sedimentazione
- ⇒ prodotti non infiammabili
- ⇒ prodotti non etichettabili ai fini della sicurezza
- ⇒ assenza di separazione dei pigmenti

Il legante di base è una resina termoidurente priva di solventi e monomeri che oltre a dare il vantaggio dell'assenza di etichettatura di sicurezza, rende la serie 9 compatibile con i seguenti sistemi: poliestere, poliurea, epossidico e acrilico senza solvente.

Ogni lotto viene sottoposto a un ampio e impegnativo collaudo per verificarne la conformità al capitolato, in modo particolare "delta E" e potere colorante.

I pigmenti utilizzati sono stati testati e selezionati attraverso una continua e approfondita ricerca per garantire ottime caratteristiche di bagnabilità e macinabilità, oltre che elevate caratteristiche di stabilità e solidità. Altro elemento discriminante nella selezione dei pigmenti è il loro profilo di sicurezza. Questa filosofia ha portato alla completa eliminazione dei pigmenti contenenti sali di piombo e metalli pesanti.

Data l'elevato numero di paste basi, con il nostro sistema tintometrico si possono riprodurre la quasi totalità delle tonalità cromatiche, trasparenti o coprenti, per interno e per esterno. Siamo quindi in grado di fornire paste già in tinta, oppure le basi e il relativo software tintometrico.

CONFEZIONI

fustini Kg 25
fusti Kg 250
IBC Kg 1000

COLORI

cartella italbeit
cartella RAL
tinte al campione

STABILITÀ

6 mesi se conservate nei contenitori originali chiusi, tra i 16°C e i 22°C, lontano da fiamme libere, fonti di calore, non esposti alla luce.

AVVERTENZE

mescolare bene prima dell'uso

non fumare, non bere, non mangiare durante l'utilizzo.

evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

codice	C.I.	descrizione	%	voc %	esterno	poliestere		poliuretano	epossidica	note
						uv	redox			
90731C	PW 06	bianco	50	0	si	si	si	si	si	standard
90033	PW 06	bianco	70	0	si	si	si	si	si	alta concentrazione
93724	PO 64	arancio	15	0	si	si	si	si	si	
91835	PB 60	blu organico	9	0	si	si	si	no	alto spessore	nuanzante
93488	PB 15:2	blu ftalo	18	0	si	si	si	si	si	fiamma rossa
92537	PB 28	blu cobalto	40	0	si	si	si	si	si	
90734	ibrido	marrone	45	0	si	si	si	si	si	
90736	PY 42	ocra	35	0	si	si	si	si	si	
90737	PR 101	bruno	40	0	si	si	si	si	si	fiamma arancio
90738	PR 101	bruno	40	0	si	si	si	si	si	fiamma viola
90739	PR 101	bruno	45	0	si	si	si	si	si	fiamma rossa
93537	ibrido	giallo medio	50	0	si	si	si	no	si	
93539	PY 74	giallo freddo	20	0	no	no	si	no	no	
94408	PY 184	giallo freddo	45	0	si	si	si	si	si	
93550	PY 53	giallo limone	50	0	si	si	si	si	si	
91402	PY 17	giallo limone	10	0	no	no	si	no	no	trasparente
94145	ibrido	giallo oro	33	0	si	si	si	si	si	
91404	PY 83	giallo oro	10	0	no	no	si	no	no	trasparente
93741	PBI 1	nero profondo	17	0	si	si	si	no	no	
93327	PBI 28	nero nuance	40	0	si	no	si	si	si	
91181	PBI 7	nero profondo	17	0	si	no	si	no	si	fiamma blu
92000	PBI 11	nero ossido	50	0	si	no	si	si	si	
91936	PBI 7	nero tagli	4	0	si	si	si	si	si	fiamma rossa
93678	PBI 7	nero profondo	10	0	si	no	si	no	no	fiamma rossa
93479	PR 177	rosso violaceo	12	0	si	si	si	no	alto spessore	trasparente
91409	PR 146	rosso violaceo	10	0	no	no	si	no	no	trasparente
93606	PR 254	rosso vivo	21	0	si	si	si	si	si	
94154	PR 264	rosso rubino	10	0	si	si	si	no	si	
92547	PG 17	verde ossido	40	0	si	si	si	si	si	
93565	PG 7	verde ftalo	20	0	si	si	si	si	si	
92965	PV 19	violetto	10	0	si	si	si	si	si	
91410	PV 32	viola	10	0	no	no	si	no	no	fiamma rossa
91388	PV 23	viola	12	0	si	si	si	si	si	

note

Tutte le informazioni qui riportate sono frutto della nostra esperienza, sono fornite a titolo orientativo senza garanzie formali. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi consiglio.

Qualora necessità tecniche o commerciali lo rendessero necessario, la Italbeit S.r.l. si riserva di modificare la presente scheda tecnica e la documentazione relativa al prodotto senza preavviso.

L'utilizzatore dovrà verificare se il prodotto corrisponde alle sue esigenze applicative ed è conforme alle leggi del suo Paese che possono regolarne l'impiego