



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINGUM BLACK BLOCK



PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE

DESCRIZIONE

Prodotto impermeabilizzante monocomponente composto da resine poliuretatiche in dispersione acquosa.

UTILIZZI

Pronto all'uso e di facile applicazione, studiato per la riparazione e il trattamento di supporti esistenti quali:
- Manti bituminosi - Pavimentazioni preesistenti - Fioriere
- Lamiere zincate - Muri contro terra

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto da trattare deve essere ben pulito sgrassato e non deve contenere polveri o agenti inassorbenti. Data l'impermeabilità del rivestimento è necessario avere adeguate pendenze per il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Applicare una mano di nostro primer ISOLFIX mediante rullo e pennello su tutta la superficie da trattare.

MODALITA' D'USO

Applicare la prima mano di prodotto mediante rullo o pennello previa essiccazione del primer. La seconda mano può essere applicata dopo la completa essiccazione della prima e comunque non prima di 24 ore. I tempi di essiccazione variano in base alla temperatura e all'umidità relativa dell'aria.

E' importante applicare un armatura in tessuto di vetro MATT 300 sulle sovrapposizioni del manto bituminoso o in prossimità di sporgenze come canne fumarie, emergenze, ecc...

Il sistema BLACK BLOCK può essere armato con tessuto di vetro nelle seguenti modalità:
Applicare un primo strato di BLACK BLOCK sulla zona da trattare posando su prodotto ancora fresco il tessuto di vetro modellandolo in base al supporto.
Dopo 24 ore stendere un ulteriore strato di prodotto accertandosi che il tessuto non presenti porosità.
Se necessario applicare la terza mano di prodotto.
Su supporti bituminosi dissaldati è opportuno effettuare la saldatura a caldo delle sovrapposizioni e un'accurata pulizia di eventuali parti in fase di distacco.
In presenza di fori o lesioni che superano 1 cm di larghezza è opportuno stuccarli con nostro RESINGUM GIUNTO BLACK BLOCK può essere lasciato a vista oppure verniciato con altri prodotti impermeabilizzanti, quali:
RESINGUM 2000, RESINGUM 3000, RESINGUM 1BIS nel colore desiderato.

CONSUMI

I consumi medi calcolati sono:
- Circa 0,500 kg/m² come protettivo a film.
- Circa 1 Kg/m² con interposizione tessuto di vetro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempi di indurimento:
-25°C: 3/5 ore secco al tatto
-12/24 ore resistente al traffico pedonale
-2/3 giorni stagionatura totale del rivestimento.
Colori disponibili: Nero
Aspetto: opaco
Peso specifico: 1.42 Kg/l
Densità :1,018 g/cm³
Viscosità: 88 700 cSt, R7, RPM 2,5

STOCCAGGIO

Confezione: 1 kg
Confezione : 5 kg
Confezione :15 kg
Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

AVVERTENZE

Prima di procedere con l'applicazione del sistema RESINGUM BLACK BLOCK è importante assicurarsi che il supporto sia sufficientemente asciutto compatto e non inquinato da oli, grassi e altre parti incoerenti, che possono provocare distacchi e/o formazione di bolle compromettendo la riuscita a regola d'arte della lavorazione. Non applicare in previsione di pioggia imminente. Valutare attentamente anche la totale asciugatura dei ripristini cementizi onde evitare rigonfiamenti dovuti all'umidità del supporto. In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura del prodotto e che pioggia o altre precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente asciutto.

RESINGUM BLACK BLOCK

