



isolresine edilizie  
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)  
Tel/Fax: 080 4553227  
www.isolresine.it

# RESINPOOL



## FINITURA POLIURETANICA ANTIGRAFFIO

### DESCRIZIONE

Resina poliuretanic bicomponente a base acqua caratterizzata da un'ottima resistenza all'abrasione e al graffio.

### UTILIZZI

Finitura antigraffio per pavimenti in cemento e in resina e nei nostri cicli DECORAS 1, DECORAS 2, RESINLUX 305 e RESINLUX 305 S TRASPARENTE.

### MODALITA' D'USO

La confezione viene fornita in due barattoli (A+B). Miscelare accuratamente prima dell'uso. La vita utile del prodotto è di circa 60 min.

Il prodotto, a seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo mediante pompa airless. E' importante rispettare i tempi di essiccazione tra una mano e l'altra che non deve superare tassativamente le 36 ore, pena la mancata adesione.

### CONSUMI

Circa 0,150 kg/mq. a lavoro finito (due mani).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: Trasparente  
Finitura: Lucida, opaca, satinata  
Peso specifico: 1,100 +/- 0,1 g/ml  
Rapporto di miscela: 100 parti A - 10 parti B  
Pot-life: 40 min.  
Secco al tatto: 5 - 7 ore (25°C - 50% U.R.)  
Peditabile: 12 ore (25°C - 50% U.R.)  
Trafficabile: 36 ore (25°C - 50% U.R.)  
Riscopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C - 50% U.R.)  
Indurimento in profondità: 7 giorni  
Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.  
Non applicare il prodotto su superfici umide  
Resistenza a compressione (UNI 4279):  
60N/mm<sup>2</sup>  
Resistenza a flessione  
(UNI 7219): 59N/mm<sup>2</sup>  
Resistenza a trazione  
(ASTM D 638): 40N/mm<sup>2</sup>  
Durezza (ASTM D 2240): 78 Shore D  
Punto di infiammabilità: >100°C  
Solvente per la pulizia attrezzi: acqua  
Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

### STOCCAGGIO

Confezione Kg 1,1 (A=1+B=0,1)  
Confezione Kg 5,5 (A=5+B=0,5)