

ECOTEX LIGHT TXT

ECOTEX LIGHT TXT



ANTICALPESTIO
RESILIENT UNDERLAYS

eternoivica

Materassino anticalpestio da sottomassetto **ECOTEX LIGHT TXT** sp. 7 mm costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre di dimensioni 1,20 m x 2,00 m per mezzo di collante polipropilenico. **Prodotto derivante da materia prima riciclata e totalmente riciclabile a fine vita del fabbricato.** Anticalpestio permeabile al vapore acqueo, privo di barriera al vapore, adatto principalmente per applicazioni a secco.

*Under screed resilient underlay **ECOTEX LIGHT TXT** 7 mm thick made from cotton waste of white colored fabrics, obtained from a sanitized and sterilized mixture of filaments of cotton, linen and wool, maintained in plates of dimensions 1.20 m x 2.00 m by means of adhesive polypropylene. **Product derived from recycled raw material and fully recyclable at the end of the life of the building.** Impact sound insulation permeable to water vapor, without vapor barrier, especially suitable for dry applications.*


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

CODICE CODE	FORMATO FORMAT	DIMENSIONI DIMENSIONS	SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	PAG. LISTINO PRICE LIST PAGE
L010082407	Pannello Panel	1,20 m x 2,0 m	7 mm	1,36 kg/m ²	7

DESCRIZIONE COMPONENTI

COMPONENTS DESCRIPTION



- 1 Massetto alleggerito
Lightened screed
- 2 Flexo
Flexo
- 3 Ecotex Light TXT
Ecotex Light TXT
- 4 Nastro in dotazione Eterno Ivica
Tape supplied by Eterno Ivica
- 5 Materiale granulare
Granular material
- 6 Doppia lastra in gesso fibra
Double plat gypsum fiber
- 7 Pavimento
Floor

- Anticalpestio prodotto a partire da materiali di riciclo e **riciclabile** a fine vita del fabbricato
- Adatto principalmente per **applicazioni a secco**
- **Eccellente valore di creep**
- **Permeabile al vapore acqueo**
- Impiegabile **anche come sottopavimento** con pavimenti in legno flottante
- **Nastro adesivo** di larghezza 10 cm compreso nella fornitura

- *Impact sound insulation produced from recycled materials and **recyclable** at the end of the life of the building*
- *Intended mainly for **dry applications***
- ***Excellent creep value***
- ***Permeable to water vapor***
- *Can **also be used as an underlay** with floating hardwood floors*
- ***Wide adhesive tape** 10 cm included in delivery*

INDICAZIONI DI POSA IN OPERA

INDICATIONS OF INSTALLATION

La posa avviene accostando i pannelli, senza sovrapposizioni, con successiva sigillatura dei lembi con il nastro adesivo di larghezza 10 cm compreso nella fornitura del prodotto. Prima della posa di ECOTEX LIGHT TXT sp. 7 mm, si deve realizzare lo scollegamento perimetrale con l'ideale **fascetta FLEXY in polietilene**, la quale deve essere posata lungo tutto il perimetro della stanza senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. La **fascetta FLEXY** deve essere tagliata solo dopo la posa del pavimento di finitura. Tutta la superficie calpestabile deve essere ricoperta dal manto anticalpestio, senza lasciare alcun punto di contatto. Per applicazioni non a secco, le migliori prestazioni del prodotto si ottengono con la realizzazione di un massetto ripartitore di massa compresa tra 100 kg/m² e 200 kg/m², previa applicazione di film impermeabile.

*The installation is done by combining the panels, without overlapping, with the subsequent sealing of the flaps with wide adhesive tape 10 cm included in the delivery of the product. Before the **ECOTEX LIGHT TXT** 7 mm thick laying, you must realize the perimeter disconnection with the **appropriate FLEXY polyethylene strip**, which must be placed along the perimeter of the room without leaving out the thresholds of the entrances and the doors-windows. The **FLEXY strip** must be cut only after laying the finished floor. The whole floor area must be covered by the impact sound insulation cloak, leaving no point of contact. For non-dry applications, the best performance of the product is obtained with the realization of a splitter screed mass of between 100 kg/m² and 200 kg/m², after application of impermeable film.*

TEST IN LABORATORIO

LABORATORY TESTS

RIGIDITÀ DINAMICA DYNAMIC STIFFNESS	CREEP CREEP	COMPRESSIBILITÀ COMPRESSIBILITY	CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	FATTORE RESISTENZA AL VAPORE μ WATER VAPOUR RESISTANCE FACTOR μ
s' = 34 MN/m ³	5,1 %	c = 2,48 mm	λ = 0,0358 W/mK	μ = 2

TEST PRODOTTO POSATO IN OPERA

TEST OF THE INSTALLED PRODUCT

Valutazione secondo ISO 717-2:
Assessment according to ISO 717-2:
L'n,w (C_f) (dB): 49 (-1)

