

OSSIDOC 1

Decappante per supporti in acciaio COR-TEN.

Il ciclo completo Decappante / Ossidante è composto da due fasi:

1° fase: applicazione prodotto OSSIDOC 1

2° fase: applicazione prodotto OSSIDOC 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elementi principali:	Miscela di acidi
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Giallognolo
Peso specifico	1,237 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	Acido
Confezione	1 - 5 lit
Resa	100/150 ml/m ² circa

TIPO D'INTERVENTO

Il prodotto OSSIDOC 1 viene utilizzato per decappare l'acciaio COR-TEN.

Il prodotto deve essere utilizzato entro un mese a partire dalla data di produzione indicata sulla confezione (Lotto di produzione). Trascorso tale periodo, il prodotto perde la sua efficacia.

APPLICAZIONE

- Applicare uniformemente a pennello sulle parti da ossidare.
- Lasciare agire fino a totale asciugatura.
- In caso di forte resistenza ripetere l'operazione.
- Dopo la totale asciugatura applicare il prodotto OSSIDOC 2.
- **Non risciacquare con acqua.**

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia, al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

OSSIDOC 1 può essere stoccato in contenitori sigillati per circa **un mese**. Trascorso tale periodo, il prodotto perde la sua efficacia. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Stoccare il prodotto in ambienti areati ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

Prodotto a base acidula utilizzato per decappare supporti in acciaio COR-TEN.

(Tipo OSSIDOC 1).

Caratteristiche generali:

- A base di una miscela di acidi.
- Peso specifico: 1,237 kg/lit ± 0,005 kg/lit

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.