



PITTURA SLX-Q agli acril-silossani

SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1031

La PITTURA SLX-Q è una pittura a base di speciale resina acril-silossanica di nuova generazione, idrorepellente, ad effetto perlante, elevata permeabilità al vapore acqueo, con aspetto opaco liscio, indicata per impieghi sia all'esterno sia all'interno.

Caratteristiche

La PITTURA SLX-Q è una pittura non infiammabile, esente da solventi, ha un'elevata elasticità permanente, e una minima ritenzione di sporco e smog.

Note tecniche

Colori	bianco, colori di cartella e al campione
Aspetto	liquido opaco
Legante	resina silossanica ed acrilica in dispersione
Peso specifico medio	1610 g/litro
Diffusività al vapore	$\mu = 350$ circa, Sd = 0,080 m circa
Idrorepellenza	W24 < 0,300 kg/m ²
Resa media	0,300 kg/m ² circa, in funzione all'assorbimento del supporto

Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento e/o calcestruzzo gettato, stagionati da almeno 4 settimane.

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, solido, omogeneo, privo di umidità, pulito.

Eliminare ogni traccia di sporcizia o disarmante mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o idropulitrice. Nel caso la superficie presenti differenze di assorbimento, applicare una mano di primer FONDO SLX. Su sottofondo con pittura o rivestimento esistente, tipo di pitture o rivestimenti plastici, o minerali solidali ed integri, spazzolare a secco in profondità, quindi applicare una mano di primer FONDO SLX.

Modalità d'applicazione:

A pennello, pennellessa, rullo.

Applicare una mano di PITTURA SLX-Q miscelata 1:1 con FONDO SLX (dove non sia stato precedentemente applicato il FONDO SLX);

Dopo almeno 24 ore applicare una mano di PITTURA SLX-Q diluita del 20% con acqua;

Dopo altre 24 ore applicare una seconda mano di PITTURA SLX-Q diluita del 10% con acqua.

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Tinteggiatura, a due mani, con prodotto minerale a base di speciale resina acril-silossanica, con caratteristiche di elevata traspirabilità al passaggio del vapore acqueo ($\mu = 350$, Sd = 0,080 m metri equivalenti d'aria) e basso assorbimento capillare, non infiammabile, esente da solventi e rispondente alle norme DIN 18550. Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e preparato con una mano di apposito primer (tipo FONDO SLX CALCEFORTE). Dopo almeno 24 ore applicare una mano di pittura diluita con 20% d'acqua. Lasciare trascorrere altre 24 ore ed in seguito applicare la seconda mano di pittura diluita con 10% d'acqua (tipo PITTURA SLX-Q ai SILOSSANI CALCEFORTE).

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto. Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Indicazioni

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;

Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;



Continua PITTURA SLX-Q agli acril-silossani

Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti e sporco;
Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie;
La PITTURA SLX AI SILOSSANI deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

Uso

La PITTURA SLX-Q, è impiegata come pittura decorativa e protettiva per finiture interne ed esterne dove siano richieste caratteristiche di durata, resistenza, idrorepellenza e traspirabilità ai massimi livelli.

Tossicità

Nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.

Note

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.