



RASATO DI CALCE

SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 0781

Il RASATO DI CALCE CALCEFORTE è un rivestimento minerale in pasta, già pronto all'uso, che consente di ottenere un'ottima decorazione di finitura liscio-satinata marmorata, con effetti chiari-scuri, preparato con calce spenta lungamente stagionata, proveniente dalle migliori fornaci, polveri di marmo selezionate, pigmenti inorganici, additivi nobilitanti.

Caratteristiche

Il RASATO DI CALCE è solo per interno, può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco al civile nuovo o con nuova stabilitura, ha una grandissima traspirabilità, una perfetta adesione al supporto.

E' ecologico, igienico, non è nocivo per l'uomo e per l'ambiente, ha una notevole resistenza agli alcali, alle muffe, alle aggressioni acide e alcaline atmosferiche.

Composizione

Calce spenta stagionata;
Polvere di marmo;
Regolatori di lavorabilità;
Pigmenti inorganici.

Note tecniche

| | |
|-------------------------|--|
| Granulometria aggregati | filler di marmo |
| Colori | bianco e colori ottenibili con pigmenti inorganici |
| Stato fisico | pasta densa |
| Peso specifico | 1,40 kg/litro |
| Tempo di essiccazione: | 1/2 ore asciutto al tatto, sovrapplicabile dopo 24 ore, variabile in funzione alle temperature dell'ambiente |
| Resa media | 1/1,5 kg/m ² circa, in funzione alla scabrosità del supporto |

Posa in opera

Il supporto da trattare deve essere asciutto e pulito; eliminare vecchie vernici e macchie di grasso o colla. Se il supporto è particolarmente debole e sfarinante, si consiglia l'applicazione di 1 mano di FONDO CFP CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE"; qualora l'intonaco da rifinire fosse troppo scabro, si stenda una mano di ST06 Stabilitura CALCEFORTE Linea "LEGANTI & RASANTI" al fine di normalizzare la superficie.

Inumidire adeguatamente con acqua pulita il supporto e mescolare bene il materiale prima dell'uso. Applicare una prima mano di RASATO DI CALCE con spatola inox con bordi arrotondati, quale rasatura di fondo e prestando attenzione a non fare molti sormonti; lasciare asciugare e dopo circa 24 ore procedere con la seconda mano, più sottile della prima, che consente di ottenere la massima planarità; eventualmente la terza mano, con pochissimo materiale, e altre ulteriori passate, esercitando sulla spatola un'adeguata pressione, renderanno la finitura con l'effetto marmorato desiderato (satinato o lucido).

Confezione

Fustino PP da 25 kg.

Voce di capitolato

Applicazione di un rivestimento tradizionale, minerale, altamente traspirante, steso e lisciato a ferro, al fine di simulare una superficie marmorata satinata o liscia, eseguita con maltina in pasta preconfezionata, composta di calce spenta lungamente stagionata, inerti costituiti da polveri di marmo selezionate, pigmenti inorganici, additivi nobilitanti, nel colore scelto dalla Direzione Lavori, posto in opera a due mani, anche tre se necessario, completo e finito (tipo RASATO DI CALCE CALCEFORTE).

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.



Continua RASATO DI CALCE

Indicazioni

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;
Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;

Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;
Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 30 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;
Evitare l'applicazione del materiale sulla stessa parete in tempi diversi;
Il RASATO DI CALCE deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

Uso

Finitura a spessore per interni.

Avvertenze

Prodotto destinato a uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Note

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.