



GP SUNZENIT ROOF COAT S

Ciclo di intervento su guaina bituminosa
Colore bianco finale

- 1) adeguata pulizia del fondo e riparazione della guaina ove richiesto
- 2) A superficie asciutta stendere il Primer a rullo in ragione di 0,15 l/mq. A seguire spargimento del quarzo 1 kg/mq





**3) A superficie asciutta (alcune ore a 20°C)
stendere a rullo la resina, impregnare il TNT da
100 g/mq e posare la seconda mano di resina.
Consumo 2 kg/mq.**



**4) Attendere almeno 24 ore e stendere a rullo la
finitura in ragione di 0,2 kg/mq.**

