

PROCEDURA DI POSA

- 1- Applicare il Finish a plotte sul retro della lastra BILIFE® SANUS, in quantità sufficiente a compensare gli eventuali difetti o irregolarità del muro da rivestire. Si raccomanda di mantenere il locale ben areato durante la posa fino a completa asciugatura del Finish.
- 2- Appoggiare alla parete il pannello BILIFE® SANUS in orizzontale, facendo attenzione a premere uniformemente sul pannello, anche aiutandosi con una staggia.
- 3- Proseguire con la posa dei successivi pannelli sfalsando i giunti verticali.
- 4- Per una veloce e pratica rasatura occorrerà spalmare il FINISH nella zona alta della parete già rivestita con BILIFE® SANUS, applicare dunque la RETE AQUAFIRE annegandola nel FINISH srotolando il rotolo verticalmente verso il basso. Si raccomanda di mantenere il locale ben areato durante la posa fino a completa asciugatura del Finish.
- 5- Completare la rasatura della porzione di parete annegando la RETE AQUAFIRE fino a pavimento.
- 6- Procedere con la fascia successiva allo stesso modo, sovrapponendo di 10cm la RETE AQUAFIRE (aiutandosi con la riga prestampata sul rotolo) con la porzione precedente.
- 7- A questo punto la rasatura avrà uno spessore di 1mm, ovvero 1,5kg/mq di finish.
- 8- Passato il tempo di asciugatura, è possibile procedere con la seconda mano di lisciatura, anch'essa di 1mm, cioè ulteriori 1,5kg/mq di FINISH per la seconda mano.
- 9- Passato il tempo di asciugatura, è possibile procedere direttamente alla tinteggiatura della superficie previa stesura di adeguato primer.

INSTALLATION GUIDE

- 1- Apply the Finish on the back of the BILIFE® SANUS panel, in sufficient quantity to compensate any defects or irregularities of the wall to be covered. It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the Finish is completely dry.
- 2- Apply the BILIFE® SANUS panel on the wall horizontally, being careful to press evenly on the panel, even with a straightedge.
- 3- Continue the application of the subsequent panels by offsetting the vertical joints.
- 4- For a quick and practical shaving, FINISH should be spread in the upper area of the wall already covered with BILIFE® SANUS, then the AQUAFIRE MESH should be applied, drowning it in FINISH and unrolling the roll vertically downwards. It is recommended to keep the room well ventilated during installation until the Finish is completely dry.
- 5- Complete the shaving of the wall portion by drowning the AQUAFIRE MESH to the floor.
- 6- Proceed with the next part in the same way, overlapping the AQUAFIRE MESH by 10 cm (with the help of the pre-printed line on the roll) with the previous portion.
- 7- At this point the thickness of the shaving will be 1mm, therefore 1.5kg/mq of FINISH.
- 8- After the drying time has passed, it is possible to proceed with the second smoothing coat, also of 1mm. therefore an additional 1.5kg/mq.
- 9- After the drying time has passed, it is possible to proceed directly to painting the surface after applying a suitable primer.

SENZA TASSELLI WITHOUT USE OF PLUGS

Il sistema di posa a incollaggio diretto, mantiene integra la parete su cui BILIFE® SANUS viene installato, difatto eliminando ogni rischio di danneggiamento degli impianti inglobati sotto traccia nelle murature.
The direct bonding installation system keeps the wall on which BILIFE® SANUS is installed intact, eliminating any risk of damage of the systems incorporated in the walls.

STOP AI PONTI TERMICI STOP TO THERMAL PROBLEMS

L'incollaggio della lastra contribuisce a risolvere i ponti termici, eliminando il rischio di formazione di condensa e muffe.
Glueing the boards helps to resolve thermal problems, eliminating the condensation and mold risk.

ESTETICA FINALE SORPRENDENTE SURPRISING FINAL AESTHETICS

Grazie alla rasatura con Finish la superficie finale sarà incredibilmente liscia, in modo da poter procedere direttamente alla finitura con fissativo e tinteggiatura per un effetto estetico finale sorprendente.
Thanks to Finish coating, the final surface will be incredibly smooth, so you can proceed directly to finishing with a fixative and painting for a surprising final aesthetic effect.

