

WAKOL D 3201 VliesFix

Scheda tecnica

Campi d'uso

Adesivo „attacca-stacca“ idoneo alla posa di:

- pavimentazioni tessili dimensionalmente stabili con supporto in tessuto non tessuto su superfici assorbenti e non assorbenti in ambienti interni.

I pavimenti posati con l'adesivo VliesFix possono essere facilmente rimossi senza danneggiare il piano di posa.

Caratteristiche particolari



1)



2)



3)

- privo di solventi secondo TRGS 610
- idoneo per sedie a rotelle
- idoneo per pavimenti riscaldati

1) secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1: a bassissima emissione

2) Prodotto edile ad emissioni testate secondo la direttiva DIBT: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155, 20-102 Wakol Colle in dispersione

3) Classe di emissione secondo il diritto francese

Caratteristiche tecniche

Componente base:	Acrilato in dispersione acquosa
Tempo di attesa:	ca. 10 - 15 minuti su piani di posa assorbenti, ca. 20 - 30 minuti su piani di posa non assorbenti
Tempo aperto:	ca. 30 minuti
Pulizia:	con acqua prima dell'essiccazione
Conservazione:	12 mesi a temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio:	conservare a temperature non inferiori a +5°C, teme il gelo
GISCODE:	D1
EMICODE secondo GEV:	EC1

Applicazione e consumo ⁴⁾:

Rullo a pelo corto ca. 120 g/m² Pavimentazioni tessili

4) Il consumo dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del piano di posa.

Piani di posa

I piani di posa come le caratteristiche climatiche degli ambienti devono essere conformi alle indicazioni riportate dalla DIN 18 365. I piani di posa devono possedere l'ideale planarità, compattezza e durezza, esenti da crepe e fessurazioni, essere permanentemente asciutti, puliti e privi di sostanze inibitrici dell'incollaggio.

Per il fissaggio di delle pavimentazioni sono necessari piani di posa lisci. Eventuali piani di posa ruvidi o irregolari devono essere rasati / livellati con i livellanti Wakol. Verificare ed applicare le indicazioni riportate sulle schede tecniche relative ai primer ed ai livellanti Wakol.

Nel caso di pavimenti esistenti essi devono risultare solidali al sottofondo e possedere una superficie liscia.

Istruzioni d'uso

Prima dell'uso mescolare bene la colla. Applicare in modo omogeneo il prodotto sul piano di posa utilizzando l'ideale rullo evitando la formazione di zone di accumulo eccessivo. Trascorso l'ideale tempo di attesa, posizionare il pavimento sul letto adesivo e premere efficacemente. Dopo poco tempo premere ulteriormente. Non posizionare il pavimento troppo presto perchè in questo caso il fondo del supporto assorbirebbe tutto l'adesivo applicato sul piano di posa con conseguente inefficacia dell'adesione.

Asportazione del pavimento

Per poter asportare il pavimento precedentemente incollato occorre procedere alla sua asportazione a partire dai bordi e poi, con cautela, sulla restante superficie. Evitare strappi violenti per evitare che il fondo del supporto rimanga incollato al piano di posa. Applicare sui resti di adesivo VliesFix una soluzione di acqua e sapone, lasciare agire per ca. 30 - 60 minuti ed asportare agevolmente con l'uso di una spatola. Utilizzare solo spatole in legno o plastica per non danneggiare la superficie del piano di posa. Risciacquare con acqua e sapone.

Attenzione: su piani di posa porosi dopo l'asportazione dei pavimenti potrebbero rimanere resti di adesivo VliesFix nelle porosità dei pavimenti stessi. Una più agevole asportazione dei pavimenti potrà avvenire se il piano di posa, prima dell'applicazione del pavimento, venisse pretrattato con WAKOL D 3035 Primer in dispersione o con WAKOL D 3040 Primer concentrato diluito 1:2 con acqua.

Avvertenze particolari

Non utilizzare il prodotto al di sotto della temperatura limite di +15° C. A basse temperature fare acclimatare il prodotto nel locale dove deve essere eseguita la posa. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20°C e ad una umidità relativa de 65%.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e da specifiche tecniche normate. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 09.10.2013, sostituisce ogni precedente versione.