

# WAKOL D 3270 SpaltTex

## Scheda tecnica

### Campi d'utilizzo


Colla in dispersione secondo la norma DIN EN 14259 con "cerniera integrata" per la posa di

- Rivestimenti tessili con dorso in velo, doppio dorso sintetico e in lattice espanso
- Fabromont Kugelgarn®

su piani di posa assorbenti opportunamente preparati in ambienti interni.

In caso di successiva rimozione del rivestimento la colla si apre con poco sforzo, come una chiusura lampo. I rivestimenti possono essere rimossi facilmente e senza residui.

### Caratteristiche particolari



- senza solventi come da definizione della TRGS 610
- con effetto chiusura lampo

- 1) Secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1 PLUS: a bassissima emissione
- 2) Classe di emissione secondo il diritto francese
- 3) Adesivi in dispersione privi di solventi
- 4) Prodotto edile ad emissioni testate secondo la direttiva DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Equipaggiamento marittimo secondo la direttiva 2014/90/UE Organismo Notificato 0736 Modulo B e D. Dichiarazione di conformità disponibile sul sito [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 6) Applicabile su massetti riscaldati
- 7) Idoneo per sedie a rotelle

### Caratteristiche tecniche

Componente base:	Dispersione di acrilato
Tempo di attesa:	ca. 5 - 10 minuti dipende dalla dentatura della spatola, dal piano di posa e dal rivestimento
Tempo aperto:	ca. 15 minuti
Detergente:	acqua, prima che la colla si asciughi
Temperatura di stoccaggio:	conservare a temperature non inferiori a +5 °C, teme il gelo

Durata di stoccaggio: 12 mesi a temperatura ambiente

Applicazione e consumo<sup>8)</sup>

TKB B1	250 - 300 g/m <sup>2</sup>	Rivestimenti tessili con dorso in velo, doppio dorso sintetico e in lattice espanso
TKB B2	350 - 400 g/m <sup>2</sup>	Pavimenti tessili e pavimenti tessili di moquette intessuta Fabromont Kugelgarn®

8) Il consumo dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del piano di posa.

## Piani di posa

Il sottofondo e le condizioni climatiche devono essere conformi ai requisiti delle norme e delle schede informative. I massetti di sottofondo devono essere piani, stabilmente asciutti, solidi, esenti da crepe, impurità e sostanze antiadesive.

Trattare i piani di posa non assorbenti con forti difetti di planarità con opportune masse livellanti Wakol. Devono essere rispettate le schede tecniche dei primer e delle masse per applicazione a spatola.

## Istruzioni d'uso

Prima dell'uso, mescolare bene la colla. Applicare uniformemente sul piano di posa con una spatola dentata evitando accumuli di colla. Applicare il rivestimento dopo un opportuno tempo di attesa e distendere bene. Dopo poco tempo premere nuovamente.

Eventualmente fissare i bordi molto contrastanti con pesi fino alla presa della colla.

Per rimuovere il rivestimento usurato, inciderlo e tirarlo semplicemente; la colla si apre come una chiusura lampo. Prima della nuova posa di altri rivestimenti per pavimenti, trattare come al solito i residui di colla.

## Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza +18 °C e umidità ambientale compresa e tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20°C e ad una umidità relativa de 50 %. Tutti i prodotti per la posa, in caso di temperature fredde, devono essere posti in ambiente riscaldato.

In ambito navale non utilizzare piu' di 400 g/m<sup>2</sup>.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per

tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Questa scheda tecnica redatta in data 02.04.2020, sostituisce ogni precedente versione.