

WAKOL MS 228 Colla per parquet finito, elastica

Scheda tecnica

Campi d'utilizzo

Colla per parquet monocomponente, elastica per la posa di

- Parquet multistrato secondo norma DIN EN 13489

su piani di posa assorbenti e non assorbenti opportunamente preparati in ambienti interni.

Impiego come impermeabilizzante :

Idoneo anche come colla con barriera all'umidità integrata esclusivamente per tipi di parquet con giunzioni maschio/femmina con spatola speciale 5 o spatola dentata 5 su sottofondi in calcestruzzo non riscaldati fino a max. 4 CM% / 90 % KRL e su sottofondi cementizi non riscaldati fino max. 6 Gew.% / 90 % KRL.

Caratteristiche particolari



- senza solventi come da definizione della TRGS 610
- conforme alla norma DIN EN ISO 17178
- priva di acqua - assenza di rigonfiamenti del legno

- 1) Secondo i criteri della GEV classificato nella classe EMICODE EC1 PLUS: a bassissima emissione
- 2) Classificazione M1 per materiali da costruzione secondo le linee guida dell'istituto "The Building Information Foundation RTS srl"
- 3) Classe di emissione secondo il diritto francese
- 4) Adesivi contenenti polimeri silanici
- 5) Prodotto edile ad emissioni testate secondo la direttiva DIB: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 6) Marchio B polacco per materiale da costruzione in conformità a EN ISO 17178
- 7) Garanzia Connected Systems nel sistema con vernici LOBADUR e oli LOBASOL di Loba approvati. Ved. Link: <https://www.loba.de/it/prodotti/connected-systems/>
- 8) Applicabile su massetti riscaldati
- 9) Idoneo per sedie a rotelle

Caratteristiche tecniche

Componente base:	Polimero modificato silano
Tempo di presa:	nessuno
Tempo aperto:	ca. 40 minuti

Tempo di presa:	ca. 24 - 48 ore
Detergente:	WAKOL RT 5960 Salviette detergenti che la colla faccia presa.
Durata di stoccaggio:	18 mesi a temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio:	non sensibile al gelo

Applicazione e consumo¹⁰⁾

TKB B3	800-1000 g/m ²	parquet multistrato di piccolo formato
TKB B11	1000-1200 g/m ²	parquet multistrato di piccolo formato
TKB B13	1100-1300 g/m ²	parquet multistrato di grande formato
TKB B15	1400-1500 g/m ²	parquet multistrato di grande formato
WAKOL Spatola speciale 5	1700-1800 g/m ²	Parquet multistrato fino a max 4 CM% oppure umidità relativa corrispondente 90%.
WAKOL Spatola dentata speciale 5		

10) Il consumo dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del piano di posa.

Piani di posa

Il sottofondo e le condizioni climatiche devono essere conformi ai requisiti delle norme e delle schede informative. I massetti di sottofondo devono essere piani, stabilmente asciutti, solidi, esenti da crepe, impurità e sostanze antiadesive.

Pretrattare e asciugare bene il massetto di solfato di calcio secondo le indicazioni del produttore, le normative vigenti e le schede tecniche specifiche. Se il piano di posa risulta privo di polvere, il parquet può essere incollato direttamente al sottofondo. Nel caso in cui fosse necessario l'uso di un primer su massetti cementizi o in calcio solfato, impiegare WAKOL D 3055 Primer parquet. Rispettare il tempo di asciugatura del primer

Non applicare direttamente WAKOL MS 228 Colla per parquet finito, elastica su primer a base di resine reattive, come per es. WAKOL PU 280 Primer poliuretano e WAKOL PU 235 Primer poliuretano. Su massetti cementizi non riscaldati fino a 4 CM %, con corrispondente umidità relativa del 90 %, usare la colla per parquet Wakol MS come barriera all'umidità.

Istruzioni d'uso

Applicare uniformemente sul piano di posa con una spatola dentata evitando accumuli di colla.

Applicare subito il parquet e premere bene. Fare attenzione che il fondo del legno sia sufficientemente impregnato.

Subito dopo l'uso, pulire gli strumenti di lavoro con WAKOL RT 5960 Salviette detergenti. Dopo la presa, è possibile rimuovere la colla solo meccanicamente.

Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza +18 °C e umidità ambientale compresa e tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20°C e ad una umidità relativa de 50 %. Tutti i prodotti per la posa, in caso di temperature fredde, devono essere posti in ambiente riscaldato.

Non impiegare la WAKOL MS 228 Colla per parquet finito, elastica su mastice di asfalto, WAKOL PU 280 Primer poliuretano e WAKOL PU 235 Primer poliuretano.

Si deve sempre evitare che ci sia colla nella giunzione del parquet, poiché si possono verificare interazioni indesiderate con prodotti del trattamento superficiale.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 09.03.2021, sostituisce ogni precedente versione.