

WAKOL PU 272 Colla per prati artificiali

Scheda tecnica

Campi d' utilizzo

Colla PU bicomponente, di colore verde per la posa di prati sintetici su

- Nastro di giunzione poliestere
- piani di posa assorbenti e non assorbenti.
- piani di posa umidi ma asciutti in superficie

in ambienti esterni.

Caratteristiche particolari



1)

1) Non applicabile, poiché il comportamento rispetto alle emissioni è nettamente migliore rispetto a quanto previsto dalla Giscode S0,5

Caratteristiche tecniche

Componente base:	Poliuretano
Rapporto di miscelazione:	10,7 parti in peso componente A + 1 parti in peso componente B
Tempo di attesa:	nessuno
Tempo aperto:	ca. 90 minuti
Tempo di impiegatezza:	ca. 80 minuti
Tempo di presa:	ca. 24 ore
Temperatura di lavorazione:	+10 °C fino a +35 °C
Detergente:	WAKOL RT 5960 Salviette detergenti che la colla faccia presa.
Durata di stoccaggio:	12 mesi a temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio:	non sensibile al gelo

Applicazione e consumo²⁾

TKB B2

850 -1050 g/m²

Su tutta la superficie o nella zona di giunzione (su tutta la superficie del nastro di giunzione)

2) Il consumo dipende dalla struttura superficiale e dall'assorbimento del piano di posa.

Piani di posa

Il piano di posa drenato deve essere adatto per l'uso previsto e piano, solido, senza crepe, impurità e altre sostanze antiadesive. Il piano di posa e il rivestimento devono essere asciutti in superficie.

Istruzioni d'uso

Versare tutto l'indurente nel contenitore della resina e mescolare molto bene i due componenti con un mixer adatto per almeno 3 minuti finché il colore non diventa omogeneo e non si intravedono più striature.

Applicare uniformemente con la spatola dentata evitando accumuli di colla. Applicare il rivestimento e premerlo bene, caricare fino alla presa i bordi ostinati del rivestimento. Fare attenzione a che il dorso del rivestimento sia completamente impregnato.

Le superfici posate non devono essere calpestate entro le prime 4 - 6 ore.

Dopo 24-48 ore si realizza l'indurimento completo, l'incollaggio può essere caricato a fondo.

Subito dopo l'uso, pulire gli strumenti di lavoro con WAKOL RT 5960 Salviette detergenti. Dopo la presa, è possibile rimuovere la colla solo meccanicamente.

Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto temperatura del pavimento +15 °C e temperatura della stanza +18 °C e umidità ambientale compresa e tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20°C e ad una umidità relativa de 50 %.

Tutti i prodotti per la posa, in caso di temperature fredde, devono essere posti in ambiente riscaldato.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore

delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 05.03.2019, sostituisce ogni precedente versione.