

SCHEDE TECNICHE

DeckPrepare



“Anti età” per la vostra terrazza all’aperto: l’aiuto efficace per il trattamento finale protettivo

Primer speciale per rivestimenti in legno in ambienti esterni. Applicazione semplice, effetto doppio: DeckPrepare rafforza con efficacia la protezione e la presa della successiva finitura con LOBASOL DeckOil / Color o LOBADUR DeckFinish Color. Grazie alla forte stabilizzazione delle sostanze contenute nel legno, DeckPrepare rallenta il naturale ingrigimento del legno.

- Ritarda l’ingrigimento del legno dovuto alle intemperie
- Rafforza l’effetto protettivo della finitura successiva
- Migliora la presa dello strato successivo al primer
- Lavorazione sicura e semplice
- Asciugatura rapida
- Odore e colore neutrali
- Rispetta l’ambiente
- Utilizzabile in sistema con LOBADUR DeckFinish Color. Utilizzabile in via opzionale prima dell’impregnazione con LOBASOL DeckOil / Color

Impiego:

Adatto per terrazzi in legno, tetti, mobili da giardino e altre strutture in legno in ambienti esterni.

Dati del prodotto

N. articolo

11841



5 l



4



128

Corpo solido

16,4 ±2%

Viscosità DIN 4

11 ±2s

Stoccaggio e trasporto

Conservazione stabile per 12 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

GISCODE

W2+

2004/42/CE

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Prodotto con contenuto massimo di VOC: 2 g/l.

01/04/2022



SCHEDE TECNICHE

DeckPrepare



Avvertenze per la lavorazione

- Condizioni di lavorazione ideali con una temperatura tra +15 °C e +25 °C, umidità relativa tra 40 % e 75 %, temperatura del materiale tra +15 °C e +25 °C.
- Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l'applicazione si prevede pioggia.
- In caso di dubbi, predisporre una superficie di prova per determinare la compatibilità, la presa e le caratteristiche estetiche. I risultati possono variare in funzione del tipo di legno, in particolare con i tipi di legno oleosi, ricchi di colore e resinosi.
- Agitare bene il materiale.
- Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l'apposito secchio graduato LOBATOOL.
- Evitare la formazione di gocce sulla superficie e lisciare direttamente con il pennello o la spazzola.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

Applicatore / Consumo di materiale

LOBATOOL pennello per olio, pennello / 100-120 ml/m². Il consumo di materiale effettivo può variare in funzione della tipologia di legno, dell'umidità del legno e del grado di esposizione agli agenti atmosferici della superficie. In presenza di superfici molto esposte agli agenti atmosferici, il consumo di materiale sarà decisamente superiore.

Tempo di asciugatura

- Lasciare asciugare per 1 ora. Attendere l'asciugatura completa

Sistemi consigliati per il trattamento successivo

- LOBASOL DeckOil & DeckOil Color
- LOBADUR DeckFinish Color

Preparazione:

Il trattamento preventivo migliore è indicato nella scheda tecnica di LOBACARE DeckDegrayer.

Lavorazione:

- L'applicazione deve essere asciutta immediatamente prima dell'applicazione.
- Applicare uno strato di LOBADUR DeckPrepare.
- Lasciare asciugare per 1 ora. Attendere l'asciugatura completa
- Applicare poi LOBASOL DeckOil / Color o LOBADUR DeckFinish Color secondo le scheda tecnica.
- Per mantenere a lungo le caratteristiche ottiche consigliamo di svolgere a cadenza annuale una pulizia approfondita e l'applicazione di un nuovo strato sul rivestimento di terrazza.

Avvertenze importanti

Durante l'impiego di LOBASOL DeckOil (specialmente in versione trasparente) su tipi di legno ricchi di colore è necessario prestare particolare attenzione ad applicare il materiale in modo uniforme. Applicare il materiale nel senso della fibra ed asse per asse, evitando sovrapposizioni che possono lasciare segni visibili.

01/04/2022



SCHEDE TECNICHE

DeckPrepare



Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Impiego di LOBADUR DeckFinish Color in una struttura completa: in linea di principio, LOBADUR DeckFinish Color può essere impiegato senza LOBADUR DeckPrepare. L'impiego di LOBADUR DeckPrepare migliora la capacità di presa della vernice sul fondo e la sicurezza nella lavorazione.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.

01/04/2022

