

Torggler

Risanamento

ANTISALE

Prespalmatura universale contro le efflorescenze saline.



- Ottima barriera contro tutti i sali
- Prodotto a base acqua
- Buone caratteristiche idrofobizzanti
- Pronto all'uso.



CAMPI DI IMPIEGO

Antisale viene impiegato nel risanamento di muri umidi, come prespalmatura contro le efflorescenze prima dell'applicazione di malte di risanamento della gamma Torggler quale Intonaco WTA e della gamma Ekor quale DP 501. Antisale è tassativamente prescritto nei casi in cui la muratura risulta chiaramente ed evidentemente degradata a causa delle efflorescenze saline. Il prodotto può opportunamente essere utilizzato anche come trattamento protettivo con effetto idrofobizzante superficiale per supporti minerali e/o porosi in genere.

CARATTERISTICHE

Antisale è un prodotto a base di resine silano-silossaniche in dispersione acquosa, di colore bianco lattiginoso, che ha la proprietà di formare una barriera temporanea contro tutti i tipi di sali che compongono le efflorescenze in edilizia e che vengono trasportati capillarmente dall'acqua di risalita. Le resine silano-silossaniche, idrofobizzando i capillari in profondità, impediscono la migrazione per capillarità dell'acqua contenente i sali, e quindi la loro penetrazione negli intonaci di risanamento ancora freschi. Grazie alla sua formula Antisale offre:

- sicurezza nell'impiego e vantaggio ecologico, perché è un prodotto a base acquosa, che non contiene solventi organici e/o sostanze nocive;
- facilità e velocità di impiego, perché è sufficiente eseguire il trattamento in una sola mano con un solo prodotto, senza diluizioni;

- universalità d'impiego, perché è indicato per tutti i tipi di efflorescenze saline (Cloruri, Solfati ed anche Nitrati).

AVVERTENZE

- Non applicare su supporti non assorbenti.
- Non applicare mai Antisale a temperature inferiori a +5 °C. Il prodotto teme il gelo.
- Agitare bene prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Istruzioni per l'impiego

Rimuovere dalla muratura degradata ogni parte friabile, non solidale, fino ad arrivare al sottofondo sano e consistente. Lavare con getto d'acqua in pressione e quindi lasciare asciugare. Agitare bene Antisale nella sua confezione ed applicarlo tale e quale in un'unica mano abbondante, preferibilmente a spruzzo con pompa irroratrice.

TEMPI TECNICI

Attendere almeno 24 ore prima di applicare l'intonaco (secondo le istruzioni delle apposite schede tecniche). Nel caso di elevata umidità del muro e/o dell'ambiente, l'attesa deve essere di almeno 3 giorni.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido bianco
Densità	0,995 kg/l
pH	7-8
Sostanza secca	ca. 5,5%
Tempo di essiccazione	ca. 24 ore
Imballo	tanica
Confezione	10 l, 5 l
Pallet	128 taniche, 60 taniche

CONSUMO

Il consumo di Antisale può variare, indicativamente da 0,3 a 0,5 l m², a seconda della porosità e della regolarità del sottofondo.

STOCCAGGIO

Antisale va conservato in luogo fresco e riparato dal sole. Nelle confezioni originale chiuse e stoccate a temperature superiori a +5 °C si mantiene stabile per almeno 12 mesi. TEME IL GELO.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com . Versione 12.07.2021.